

TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL PROPERTIES

		decovin® ascot ✖	decovin® basket	decovin® canyon ✖	decovin® buffalo ✖	decovin® savanna ✖	decovin® cloud ✖	microweb® mustang FR ✖	micropore® prime ✖
Zusammensetzung composition composition	Gesamt / totale / total	60% PVC, 30% PES, 10% CO	60% PVC, 30% PES, 10% CO	81% PVC, 17% CO, 2% PU	90% PVC, 10% PES/CO	65% PVC, 33% CO, 2% PU	60% PVC, 40% PES	84% PES, 16% PU	42% PU, 38% PES, 20% CO
	Oberfläche / surface Träger / support	100% PVC 75% PES, 25% CO	100% PVC 75% PES, 25% CO	98% PVC, 2% PU 100% CO	100% PVC 100% PES/CO	100% PVC 100% CO	100% PVC 100% PES	100% PES 100% PU	100% PU 67% PES, 33% CO
Eigenschaften / caractéristiques / characteristics		Inkontinenzbeständig, wasserdicht, pflegeleicht / resist. à l'incontinence, impérmeable à l'eau, easy-clean / incontinence resistant, waterproof, easy-clean							
Hydrolisenbeständigkeit / résistance à l'hydrolyse / resistance to hydrolysis		5 Jahre / ans / years							
Breite / largeur / width	ca. / env. / approx.	137 cm	137 cm	140 cm	137 cm	150 cm	137 cm	140 cm	140 cm
Rollen / rouleaux / rolls	ca. / env. / approx.	27.4 m	27.4 m	30 m	30 m	30 m	27.4 m	40 m	30 m
Gewicht / poids / weight	ca. / env. / approx.	745 g/m²	680 g/m²	600 g/m²	800 g/m²	600 g/m²	565 g/m²	600 g/m²	550 g/m²
Gesamtdicke épaisseur totale total thickness	ca. / env. / approx.	1.30 mm	1.10 mm	1.30 mm	1.35 mm	1.40 mm	1.10 mm	1.35 mm	1.40 mm
Einsatzbereich domaines d'utilisations field of application									
Abrieb Martindale abrasion Martindale	Touren tours	50'000	50'000	30'000	50'000	30'000	70'000	30'000	50'000
Reibechtheit (Crockmeter) résistance au frottement nass / humide / wet resistance to rubbing	trocken / sec / dry résistance au frottement nass / humide / wet resistance to rubbing	4 - 5 4 5	4 - 5 4 5	4 3	4 4	4 - 5 4	5 5	4 - 5 4 - 5	5 4 - 5
Lichtheit résistance à la lumière light fastness	ISO 105 B02	6	5	5	5	5	5	4	4
Höchstzugkraft résist. à la traction resist. to tensile strength	Länge / longueur length Breite / largeur width	180 N 180 N	180 N 180 N	250 N 200 N	270 N 180 N	250 N 200 N	180 N 180 N	250 N 200 N	300 N 300 N
Weiterreissfestigkeit résistance au déchirement tear resistance	Länge / longueur length Breite / largeur width	40 N 30 N	20 N 15 N	25 N 25 N	20 N 15 N	25 N 25 N	40 N 30 N	45 N 35 N	30 N 30 N
Brandklassifizierung résistance au feu classific. flame retardant	EU GB AT CH	EN1021/1+2 BS 5852 part 0+1	EN 1021/1 BS 5852 part 0	EN1021/1+2 BS 5852 part 0+1	EN1021/1+2 BS 5852 Crib 5 Ö-Norm: B1/Q1 SN 198898: 5.3	EN1021/1+2 BS 5852 part 0+1	EN1021/1+2 BS 5852 part 0+1	EN1021/1+2 BS 5852 part 0+1	EN1021/1+2 BS 5852 part 0+1
IMO 2010 FTP Code		Annex1 Part 8							

Alle Daten sind Mittelwerte. Änderungen vorbehalten. | Toutes les données sont des valeurs moyennes. Sous réserve de modifications.
All the above data represents average values. Subject to changes.