TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL PROPERTIES

		decovin® ascot	decovin® basket	decovin® canyon	decovin® buffalo	decovin® savanna	decovin® cloud	microweb® mustang FR	micropore® prime
Zusammensetzung composition composition	Gesamt / totale / total	60% PVC, 30% PES, 10% CO	60% PVC, 30% PES, 10% CO	81% PVC, 17% CO, 2% PU	90% PVC, 10% PES/CO	65% PVC, 33% CO, 2% PU	60% PVC, 40% PES	84% PES, 16% PU	42% PU, 38% PES, 20% CO
	Oberfläche / surface	100% PVC	100% PVC	98% PVC,2% PU	100% PVC	100% PVC	100% PVC	100% PES	100% PU
	Träger / support	75% PES, 25% CO	75% PES, 25% CO	100% CO	100% PES/CO	100% CO	100% PES	100% PU	67% PES, 33% CO
Eigenschaften/caractéristiques/characteristics		Inkontinenzbeständig, wasserdicht, pflegeleicht / resist. à l'incontinence, impérmeable à l'eau, easy-clean / incontinence resistant, waterproof, easy-clean							
Hydrolysenbeständigkeit/résistance à l'hydrolyse/resistance to hydrolysis									5 Jahre/ans/years
Breite / largeur / width	ca./env./approx.	137 cm	137 cm	140 cm	137 cm	150 cm	137 cm	140 cm	140 cm
Rollen / rouleaux / rolls	ca./env./approx.	27.4 m	27.4 m	30 m	30 m	30 m	27.4 m	40 m	30 m
Gewicht / poids / weight	ca./env./approx.	745 g/m²	680 g/m²	600 g/m²	800 g/m²	600 g/m²	565 g/m²	600 g/m²	550 g/m²
Gesamtdicke épaisseur totale total thickness	ca./env./approx.	1.30 mm	1.10 mm	1.30 mm	1.35 mm	1.40 mm	1.10 mm	1.35 mm	1.40 mm
Einsatzbereich domaines d'utilisations field of application									
Abrieb Martindale abrasion Martindale	Touren tours	50'000	50'000	30'000	50'000	30'000	70'000	30'000	50'000
Reibechtheit (Crockmeter) résistance au frottement resistance to rubbing	trocken / sec / dry	4 – 5	4 – 5	4	4	4 – 5	5	4 – 5	5
	nass / humide / wet	5	4	3	4	4	5	4 – 5	4 – 5
Lichtechtheit résistance à la lumière light fastness	ISO 105 B02	6	5	5	5	5	5	4	4
Höchstzugkraft résist. à la traction resist. to tensile strength	Länge / longueur length	180 N	180 N	250 N	270 N	250 N	180 N	250 N	300 N
	Breite / largeur width	180 N	180 N	200 N	180 N	200 N	180 N	200 N	300 N
Weiterreissfestigkeit résistance au déchirement tear resistance	Länge / longueur length	40 N	20 N	25 N	20 N	25 N	40 N	45 N	30 N
	Breite / largeur width	30 N	15 N	25 N	15 N	25 N	30 N	35 N	30 N
Brandklassifizierung résistance au feu classific. flame retardent	EU GB AT CH	EN1021/1+2 BS 5852 part 0+1	EN 1021/1 BS 5852 part 0	EN1021/1+2 BS 5852 part 0+1	EN1021/1+2 BS 5852 Crib 5 Ö-Norm: B1/Q1 SN 198898: 5.3	EN1021/1+2 BS 5852 part 0+1	EN1021/1+2 BS 5852 part 0+1	EN1021/1+2 BS 5852 part 0+1	EN1021/1+2 BS 5852 part 0+1
	IMO 2010 FTP Code			Annex1 Part 8	Annex1 Part 8	Annex1 Part 8			

Alle Daten sind Mittelwerte. Änderungen vorbehalten. | Toutes les données sont des valeurs moyennes. Sous réserve de modifications. |
All the above data represents average values. Subject to changes.

www.winter-creation.com

WINTER CREATION

Texas

Kollektion Art-Nr.: 999072 60.– €
Farbkarte Art-Nr.: 999073 10.– €

01.2020